



Grafischer Fachhandel
Forniture per arti grafiche

DIGITAL EXTRA CLEAR

è il TOP di gamma realizzato con un film misto PU/COPES.

Il suo spessore è di 90 micron ed è disponibile in due versioni: matt e gloss.

E' supportato da un poliestere leggermente adesivo che consente di eseguire piccoli particolari e, nel caso, permette di riattaccare, prima del trasferimento, i particolari che potrebbero distaccarsi durante la lavorazione.

Applicabile su tessuti in cotone e poliestere, utilizzando il nostro application tape trasparente. Questo materiale è particolare per la facilità e soprattutto la velocità con cui si spellicola.

Dati tecnici:

Composizione: Film in poliuretano/copes
Spessore materiale: 90 micron
Tipo supporto: Poliestere
Spessore supporto: 100 micron

Impostazioni stampa e taglio:

Riferimento macchina da stampa: Roland SP-300V/SV-640
Profilo Colore: TTRH: Garment Heat Transfer – Generic vinyl II
Gestione colore: max impact – max density US
Modo operativo: Stampa e taglia
Tipo lama: Standard 45° (Lamrol1005)
Velocità lama: 17/20 mm/sec
Pressione lama: 60/80 gr
Offset: 0,275 mm
Up-speed: 20 cm/sec
Temperatura scrittura: 32°C / OFF
Temperatura asciugatore: 34°C / OFF

Impostazioni di applicazione:

Application tape: Trasparente
Riferimento pressa per i test: Transmatic TMH 38 / REV 2C
Temperatura applicazione: 150°C
Tempo applicazione: 12 sec
Rimozione supporto: caldo

Particolarità del materiale:

Dimensione minima di taglio: 0,5 cm
Finiture particolari del materiale: opaco
Tipi di tessuti supportati: cotone, poliestere

Modalità di lavaggio:

Accorgimenti in fase di lavaggio:

lavare, dopo 24h dall'applicazione, anche a 60°C con la stampa rivolta verso l'interno, per il nylon consigliamo lavaggio a 30°C





Grafischer Fachhandel
Forniture per arti grafiche

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Nella fase di SPELLICOLAMENTO, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto.

Nella fase di PRELIEVO DELLA STAMPA, consigliamo di prelevare la stampa al rovescio, girando il foglio di lavoro e rimuovendo il supporto, non l'application tape.

Nella fase di APPLICAZIONE DELLA STAMPA, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'application tape e ripressare la stampa per altri 5 o 10 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.

